

御中

1. 適用 木部 内装 <家具 建具 天板>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) クリアー仕上げ ツヤ有り
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	F☆☆☆☆	オスモカラー #1101 エキストラクリアー
自然塗料	JASS18 M-306	オスモカラー #3101 ノーマルクリアー

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	下塗り	オスモカラー #1101 エキストラクリアー	無希釈	63	12 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー #3101 ノーマルクリアー	無希釈	34	12 時間以上

- ◇ オスモカラー#1101 エキストラクリアーはF☆☆☆☆品、#3101 ノーマルクリアーは告示対象外でF☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 耐久性が要求される飲食店などのカウンタートップには床用のオスモカラー#3032 フロアークリアー、又は#3232 フロアークリアーラピッドをお使いください

👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります