

御中


1. 適用 木部 内装 <家具 建具 天板>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 着色半透明 ツヤ有り
3. 使用塗料


| 規格名称 | 規格番号 | 塗料品名 |
|------|--------------|--------------------------------------|
| 自然塗料 | ----- | オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」 (12色) |
| 自然塗料 | JASS18 M-306 | オスモカラー #3101 ノーマルクリアー |

4. 施工工程

| 工程 | | 塗料品名 | 希釈剤 (希釈率%) | 標準塗布量 ml/m ² /回 | 塗装間隔 (20℃) | |
|------------|---|----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| 素地 ごしらえ | 1 | 汚れ、付着物除去 | 木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る | | | |
| | 2 | ヤニ処理 | ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る | | | |
| | 3 | 研磨紙ざり | 研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する | | | |
| 塗り 工程 | 4 | 着色 | オスモカラー ウッドワックスオ パーク「日本の色」 | 無希釈 | 50 | 12 時間以上 |
| | 5 | 研磨紙ざり | 不 要 | | | |
| | 6 | 仕上げ塗り | オスモカラー #3101 ノーマルクリアー | 無希釈 | 34 | 12 時間以上 |

- ◇ オスモカラーウッドワックスオパーク「日本の色」、#3101 ノーマルクリアーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 耐久性が要求される飲食店などのカウンタートップには床用のオスモカラーフロアークリアーシリーズを上塗りにお使いください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000