

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 内装 <天板>

2. 仕上げ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築/木造工事標準仕様書

JASS18 塗装工事 M-301(UC 塗り B 種) 五分つや

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-301	オスモカラー #3046 カウンタートップオイル 五分つや

4. 施工工程

工程(B種)		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準 塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 し ら え	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工 程	4	下塗り	オスモカラー #3046 カウンタートップオイル 五分つや	無希釈	50	8 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー #3046 カウンタートップオイル 五分つや	無希釈	34	乾燥時間 約 8 時間

- ◇ オスモカラー#3046 カウンタートップオイル五分つやは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、オスモワイドブラシ、オスモコテバケ、オスモブラシをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください



水拭きにはウォッシュアンドケア、メンテナンスにはワックスアンドクリーナーをご使用ください



木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000