

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 内装 <壁 天井 枠 窓枠 梁桁 柱 巾木 廻縁>

2. 仕上げ 日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事

M-306 (ST 塗りC種) つやの無い仕上がり

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-306	オスモカラー ワンコートオンリー(14色)

4. 施工工程

工程 (C種)		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	乾燥時間 (20℃)	
素地 つくりえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗装 工程	4	仕上げ塗り	オスモカラー ワンコートオンリー	無希釈	50	約 12 時間

- ◇ オスモカラーワンコートオンリーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 乾燥後、オスモカラー#3101 ノーマルクリアー、フロアクリアー、カウンタートップオイルを上塗すると、耐磨耗性にすぐれた仕上げになります

👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000