

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <ウッドデッキ>
2. 仕上げ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築/木造工事標準仕様書
JASS18 塗装工事 M-307(WP 塗り B 種)適合
JIS A1454 すべり抵抗係数(C.S.R)0.8 日本建築学会推奨値適合

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料 (自然塗料)	JASS18 M-307	オスモカラー ウッドステインプロテクター
無公害木材保護塗料 (自然塗料)		オスモカラー #430 ノンスリップデッキ

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)
素地 ごしらいえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	1回目塗り	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈	50 乾燥時間 4～6時間以上
塗 装 工 程	3	2回目塗り	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈	34 乾燥時間 4～6時間以上
	4	防滑上塗り	オスモカラー #430 ノンスリップデッキ	無希釈	34 乾燥時間 12時間以上

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモコテバケ、オスモベシック刷毛、オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモワイドブラシをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

👉 防虫仕様対応は、WR ウォーターレベレントを下塗りしてください

オスモ&エーデル株式会社

〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6

TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000