

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <全般>
2. 仕上げ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築/木造工事標準仕様書  
JASS18 塗装工事 M-307(WP 塗り B 種)適合
3. 使用塗料

名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料 (自然塗料)	JASS18 M-307	オスモカラー ウッズステインプロテクター

4. 施工工程

工程(B種)		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	1回目塗り	オスモカラー ウッズステインプロテクター	無希釈	50	乾燥時間 4～6時間以上
塗装 工程	3	2回目塗り	オスモカラー ウッズステインプロテクター	無希釈	34	乾燥時間 4～6時間以上

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモコテバケ、オスモベシック刷毛、オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモワイドブラシをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000