

御中

1. 適用 木部 内装 <床>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 半透明着色
3. 使用塗料

| 規格名称 | 規格番号 | 塗料品名 |
|------|-------|------------------------|
| 自然塗料 | ----- | オスモカラー フローカラー ナチュラル |

4. 施工工程

| 工程 | | 塗料品名 | 希釈剤 (希釈率%) | 標準塗布量 ml/m ² /回 | 塗装間隔 (20℃) |
|------------|---|----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 素地 しらすえ | 1 | 汚れ、付着物除去 | 木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る | | |
| | 2 | ヤニ処理 | ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る | | |
| | 3 | 研磨紙ずり | 研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する | | |
| 塗装 工程 | 4 | 下塗り | オスモカラー フローカラー ナチュラル | 無希釈 | 50 乾燥時間 12時間 以上 |
| | 5 | 研磨紙ずり | 不 要 | | |
| | 6 | 仕上げ塗り | オスモカラー フローカラー ナチュラル | 無希釈 | 34 乾燥時間 12時間 以上 |

- ◇ オスモカラーフローカラーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 水拭きにはオスモウォッシュアンドケア、メンテナンスにはオスモワックスアンドクリーナーをご使用ください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000